

FDV-dokumentasjon



Wienerberger AS
www.wienerberger.no

Produkt

Teglstein	Wienerberger teglstein
Råstoff	Brent leire.

Miljø

Vernetiltak	Teglstein produsert av Wienerberger inneholder ingen miljøskadelige eller helsefarlige stoffer. Vernebriller, hansker, hørselvern og støvmaske er påbudt og skal benyttes ved kapping av tegl.
Gjenvinning	Teglstein kan gjenbrukes i nytt murverk eller benyttes som fyllmasse.

Produktets bruksområde

Utvendige fasader og innvendig vegger.
Bærende og ikke-bærende konstruksjoner.

Drift og vedlikehold

Rengjøring	<p>Rengjøring av Wienerberger tegl er avhengig av tegltype. Det anbefales generelt for alle tegltyper og mure så rent som mulig, og så raskt som mulig etter oppmuring fjerne mørtelsøl med tørr kost / svamp, evt. med rent vann. Herdet mørtelsøl kan fjernes med varmt vann og lavtrykkspyling over en viss tidsperiode.</p> <p>Rød ekstrudert og bløtstrøken tegl: Teglstein av rødbrennende leire uten andre tilsetninger i leirgods eller på overflate kan, dersom det er nødvendig, rengjøres med saltsyre. Vanlige retningslinjer for syrevask skal følges. Innvendig murverk skal ikke saltsyrevaskes.</p> <p>Gul og okerfarget ekstrudert og bløtstrøken tegl: Gulbrennende leire eller leire tilsatt kalk og mangan skal ikke saltsyrevaskes da dette kan endre teglgodsets farge. Disse tegltypene kan rengjøres med fruktsyrer.</p> <p>Håndbanket tegl: Håndbanket tegl kan ikke rengjøres med syrevask, sandblåsing eller høytrykkspyling da dette kan påvirke teglens overflate og estetiske uttrykk.</p> <p>Hvit / lys tegl: Lys tegl basert på kaolinleire kan dersom det er behov rengjøres i henhold til egen vaskerutine basert på hydrogenperoksid og salpetersyre.</p> <p>Kjemisk eller mekanisk rengjøring skal utføres av profesjonelle aktører.</p>
Drift og vedlikehold	<p>Forventet levetid for teglmurverk er i henhold til EPDer på tegl 150 år.</p> <p>Under normale bruksbetingelser og med godt prosjekterte og utførte løsninger, samt gode beslagsdetaljer, er tegl i murverk et tilnærmet vedlikeholdsfritt byggemateriale.</p> <p>Fasadevask utføres ved behov, intervall er avhengig av miljø- og klimabelastning.</p>

FDV-dokumentasjon



Wienerberger AS
www.wienerberger.no

	<p>Fasadevask utføres med rent, varmt vann, eventuelt nøytrale vaskemidler.</p> <p>Det bør gjøres jevnlig ettersyn av fasadene og umiddelbar utbedring av eventuelle skader og vurdering av skadeårsak. Rask utbedring av dårlige beslagsløsninger og taknedløp er viktig.</p> <p>Antigraffiti behandling Dersom impregnering eller antigraffiti behandling av murverket er ønsket er det viktig at det stilles tekniske og estetiske krav; overflatebehandlingen skal ikke endre murverkets estetikk, påvirke murverkets tekniske egenskaper eller redusere murverkets levetid.</p> <p>Påføring og fjerning av graffiti skal utføres av profesjonelle aktører.</p>
Garanti	<p>Wienerberger AS gir 10 års garanti mot frostskafer som kan relateres til teglets kvalitet. Det forutsettes normale bruksbetingelser og korrekt håndverksmessig utførelse, iht. gjeldende forskrifter og gjeldende standarder.</p>
Dokumentasjon	<p>Produktdatablad Rengjøringsrutine for tegl av kaolinleire</p>